BF SHIELD

Gyártói forrás: FTP.FPS.136.E 06.26

TERMÉKLEÍRÁS

A BFSHIELD átlátszó, öntapadó, önregeneráló fólia, amelyet a szélvédő külső oldalának ütődések és karcolások elleni védelmére fejlesztettek ki. A gyártó szerint szobahőmérsékleten működő önregeneráló tulajdonságának köszönhetően a fólián például kőfelverődés vagy ablaktörlő által okozott mikrokarcolások azonnal eltűnnek. Vízlepergető felülete segíti a víz gyors lefolyását.

A FÓLIA JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték	Vizsgálati módszer
Teljes vastagság (fólia + ragasztó)	180 µm (7,1 mil) ± 10 %	-
Látható fény áteresztése	≥ 90 %	-
Maximális UV-áteresztés	≤ 1 %	-

Tájékoztató értékek. A mil a hüvelyk ezredrésze (25,4 µm).

HORDOZÓ ÉS FELÜLETI VÉDŐRÉTEG

Felületi védelem: poliészter fólia szilikonbevonatú ragasztóval. A ragasztó védelme: szilikonbevonatú poliészter hordozó.

TAPADÁSI TULAJDONSÁGOK

A gyártói adatlap kiadásakor mért átlagértékek.

Mérési alapfelület: üveg.

Tulajdonság	Érték	Vizsgálati módszer
Tapadás üvegfelületen, 24 órával a felhelyezés után	6 N/25 mm	HEXFTM001

RAGASZTÓ

Akrilragasztó.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Ajánlott minimális felhelyezési hőmérséklet: +18 °C (+64 °F).

Használati hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +90 °C között (-40 °F és +194 °F között).

Az optikai torzulás elkerülése és az optimális eredmény érdekében a felhelyezést a HEXIS BODYFENCE és/vagy TEAR-OFF képzését elvégzett szakembernek kell végeznie.

A felhelyezési folyamaton kívül kizárólag tiszta, száraz kézzel érjen a BFSHIELD fóliához. A fóliát hőformázás nélkül kell felhelyezni.

Vágja a fóliát a lefedendő elem méretére, 10 cm (4 hüvelyk) ráhagyással. A megmaradt fóliát az eredeti tekercsmagon tárolja. Ne ossza a tekercset kisebb hosszúságú vagy szélességű tekercsekre, és ne csomagolja át a terméket. Használat után azonnal rögzítse a tekercset maszkolószalaggal vagy tekercsrögzítővel, hogy megőrizze a tulajdonságait.

Végezzen próbafelhelyezést a tényleges munkakörülmények között, és állítsa be a HEXISOAP arányát a simító megfelelő csúszásához. Kizárólag járműüveg-fóliákhoz készült szerszámokat, például SHAGPAM vagy SHAGMITCH simítót használjon.

Nedves eljárással pozicionálja a fóliát, literenként 7-8 pumpányi HEXISOAP-ot tartalmazó vizes oldattal. Miután az öntapadó fóliát a szélvédőre igazította, de még a végleges rögzítés előtt, távolítsa el a felületi védőréteget, miközben hígított HEXISOAP-oldattal permetezi.

A felhelyezéshez hígított HEXISOAP-oldatot használjon. Ha a simító nehezen csúszik, adjon a permetezőben lévő oldathoz literenként további egy pumpányi HEXISOAP-ot, majd permetezze újra a fólia felületét.

A tapadás szinte azonnali: a felhelyezett fóliát ne húzza vissza. A fólia a felhelyezés után tovább igazodik az üveghez, és néhány nap múlva éri el a maximális átlátszóságát.

Használjon szilikon ablaktörlő lapátokat. Tisztítsa őket rendszeresen, és a kopás első jeleinél cserélje ki. Az ablaktörlőt kizárólag nedves szélvédőn működtesse.

A jeget jégoldó folyadékkal, például HOLTS® AERO DE-ICER termékkel távolítsa el. Ne használjon dörzsölő hókefét, jégkaparót vagy éles eszközt, például fém kaparópengét, mert ezek súlyosan károsíthatják a fóliát.

HASZNÁLATI AJÁNLÁSOK

A jármű üvegezésének módosítása előtt ellenőrizze a használat országában érvényes jogszabályokat. A HEXIS nem vállal felelősséget azok megszegéséért.

Szappanos vízzel vagy üvegtisztítóval és karcmentes szivaccsal tisztítsa. A madárürüléket, szennyezett folyadéknyomokat, rovarmaradványokat, sarat, port és egyéb szennyeződéseket mielőbb távolítsa el. Ép gumilehúzóval vagy tiszta mikroszálas kendővel szárítsa meg.

A HEXIS rendszeres NANOSERUM by HEXIS kezelést javasol a fólia élettartamának növelésére, valamint vízlepergető és önregeneráló tulajdonságainak helyreállítására. Hosszan tartó ablaktörlő-használat esetén havi kezelésre lehet szükség.

TÁROLÁS

Felhasználás előtti tárolási idő	1 év
Tárolási hőmérséklet	+18 °C - +22 °C (+64 °F - +72 °F)
Relatív páratartalom	40-60 %
Tárolási környezet	A csomagolást száraz, teljesen sík, egyenletes felületen tárolja
Csomagolás	Eredeti csomagolás
Tekercsek helyzete	Vízszintesen

TARTÓSSÁG KÖZÉP-EURÓPAI ÉGHAJLATON

Függőleges elhelyezés esetén legfeljebb 1 év, normál közúti használat mellett. Az élettartam függ az alapfelülettől, annak előkészítésétől, a környezeti kitettségtől, valamint a tisztítás módjától és gyakoriságától.

MEGJEGYZÉSEK

Az üvegezések és anyagok sokfélesége miatt a felhasználónak minden alkalmazásnál ellenőriznie kell a fólia és az alapfelület kompatibilitását. Kétség esetén kérjen tanácsot képzett szakembertől. A rendszeres laboratóriumi méréseken alapuló adatok tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek feltétlen teljesítménygaranciát. Az eladó nem vállal felelősséget közvetett károkért; felelőssége az érintett termékek árára korlátozódik. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak; a frissítések a www.hexis-graphics.com weboldalon érhetők el.

Gyártói forrás: HEXIS FTP.FPS.136.E 06.26