DFENCE ONEXM

Magyar kiadás | A Multisign kizárólagos forgalmazásában

Gyártói forrás: FTP.FPS.125.B 03.25

TERMÉKLEÍRÁS

A DFENCEONEXM átlátszó, öntapadó, szobahőmérsékleten önregeneráló fólia, amely különösen alkalmas a jármű belső felületeinek védelmére, a textíliák és a nedves felhelyezéssel nem kompatibilis felületek kivételével. Védi például a műszerfalat, kilincseket, ablakemelő kapcsolókat és érintőképernyőket a foltoktól, kopástól, valamint a kulcsok, körmök és ékszerek okozta karcolásoktól. Külső karosszériafelületeken is használható kőfelverődés, rovarok, autóajtók és mosókefék okozta sérülések ellen. Matt felületű.

A FÓLIA JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték	Vizsgálati módszer
Teljes vastagság (fólia + ragasztó)	130 µm (5,1 mil) ± 10 %	-
Szakítószilárdság	> 40 N/25 mm	HEXNFX41021
Szakadási nyúlás	> 200 %	HEXNFX41021
Zsugorodás 168 óra után, 70 °C-on (158 °F)	< 0,2 mm	HEXRET001

A vastagság tájékoztató érték; a többi mechanikai jellemző átlagérték. A mil a hüvelyk ezredrésze (25,4 µm).

HORDOZÓ ÉS FELÜLETI VÉDŐRÉTEG

Szilikonbevonatú PET hordozó.

TAPADÁSI TULAJDONSÁGOK

A gyártói adatlap kiadásakor mért átlagértékek.

Tulajdonság	Érték	Vizsgálati módszer
180°-os lehúzási ellenállás, 20 perccel a felhelyezés után	18 N/25 mm	HEXFTM001
180°-os lehúzási ellenállás, 24 órával a felhelyezés után	23 N/25 mm	HEXFTM001
Kezdeti tapadás	12 N/25 mm	HEXFTM009
A hordozó leválasztásához szükséges erő	0,2 N/25 mm	HEXFTM003

RAGASZTÓ

Oldószeres akrilragasztó. Azonnali, tartós tapadás; az optimális tapadás 24 óra érintkezés után alakul ki.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Nedves felhelyezési eljárás.

A jármű belsejében gondosan védjen minden nedvességérzékeny felületet, amely a felhelyezéshez használt folyadékkal érintkezhet. A folyadékot takarékosan használja; lehetőleg a fóliát nedvesítse, ne a lefedendő felületet. A HEXIS nem vállal felelősséget a folyadékok használatából eredő járműkárokért.

Ajánlott minimális felhelyezési hőmérséklet: +10 °C (+50 °F). A felhelyezést lehetőleg +15 °C és +35 °C (+59 °F és +95 °F) között végezze.

Használati hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +90 °C között (-40 °F és +194 °F között).

Alkalmas belső járműelemek védelmére, a textíliák és a nedves felhelyezéssel nem kompatibilis felületek kivételével, valamint a kulcsok, ékszerek, körmök és cipők okozta mindennapi sérüléseknek kitett belső és külső felületekre.

A DFENCEONEXM sík felületű, domború dekoráció nélküli karosszériafóliák védelmére is használható: HX20000, nem strukturált HX30000 és HX30SCH00. Ez a felhasználás az ügyfél mérlegelése alapján történik; a HEXIS előre kivágott DFENCEONEXM használatát javasolja. A tartós ragasztás miatt eltávolításkor az alatta lévő karosszériafólia megsérülhet. A HEXIS nem vállal felelősséget a DFENCEONEXM felhelyezése vagy eltávolítása során a karosszériafóliában keletkező károkért.

A fólia szobahőmérsékleten önregeneráló. A felületi karcolások eltűnése a hőmérséklet emelkedésével felgyorsul.

Vágja a fóliát a lefedendő elem méretére, 10 cm (4 hüvelyk) ráhagyással. A megmaradt fóliát az eredeti tekercsmagon tárolja. Ne ossza a tekercset kisebb hosszúságú vagy szélességű tekercsekre, és ne csomagolja át a terméket. Használat után azonnal rögzítse a tekercset maszkolószalaggal vagy tekercsrögzítővel, hogy megőrizze a tulajdonságait.

A fóliát por-, zsír-, viasz-, szilikon- és egyéb szennyeződésektől mentes, tiszta felületre helyezze fel. A megfelelő tapadás érdekében különösen gondosan tisztítsa meg a sarkokat és az éleket.

Festett felület esetén kizárólag sértetlen, eredeti fényezésre helyezze fel. Nem eredeti vagy sérült fényezésen a felhelyezés és az eltávolítás a kivitelező mérlegelése alapján, saját kockázatára történik.

HASZNÁLATI AJÁNLÁSOK

Felhelyezés előtt ellenőrizze a felület kompatibilitását a felhelyezéshez használt folyadékokkal és a ragasztóeltávolító szerekkel, például a SHAGREMOV termékkel. A HEXIS nem vállal felelősséget a folyadékok használatából eredő károkért.

A felhelyezés megkönnyítésére a HEXIS különböző keménységű műanyag és filc simítókat kínál.

DFENCE ONEXM

Magyar kiadás | A Multisign kizárólagos forgalmazásában

TÁROLÁS

Felhasználás előtti tárolási idő	1 év
Tárolási hőmérséklet	+15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F)
Relatív páratartalom	50 %
Tárolási környezet	Pormentes környezet
Csomagolás	Eredeti csomagolás
Tekercsek helyzete	Függőlegesen

TARTÓSSÁG KÖZÉP-EURÓPAI ÉGHAJLATON

Legfeljebb 7 év, normál közúti használati körülmények között.

A 7 évnél rövidebb tartósságú karosszériafóliára felhelyezett DFENCEONEXM legfeljebb 1 évvel növelheti az alatta lévő fólia sárgulással és repedezéssel szembeni tartósságát, a DFENCEONEXM saját tartósságának határáig.

A tartósság függ az alapfelülettől, annak előkészítésétől, a környezeti kitettségtől, valamint a tisztítás módjától és gyakoriságától. Az északi féltekén a déli tájolás becslések szerint felére csökkenti a tartósságot; ugyanez vonatkozik a vízszintes elhelyezésre is. A +50 °C (+122 °F) feletti hőmérséklet és a környezetszennyezés jelentősen csökkenti a tartósságot. Más tájolásra és földrajzi területre a gyártó átszámítási táblázatai érvényesek, amelyek a www.hexis-graphics.com Professionals / Durability részében érhetők el.

MEGJEGYZÉSEK

Kétség esetén kérjen szakértői véleményt a fólia és az érintett üvegfelület kompatibilitásáról.

A kivitelezőnek minden alapfelület és felhasználás esetén ellenőriznie kell a termék alkalmasságát. A közzétett adatok rendszeres laboratóriumi méréseken alapulnak, és nem jelentenek kötelező érvényű garanciát. Az eladó nem vállal felelősséget közvetett károkért, illetve a megvásárolt termék pótlási értékét meghaladó igényekért. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak; az aktuális változatok a www.hexis-graphics.com weboldalon érhetők el.

Gyártói forrás: HEXIS FTP.FPS.125.B 03.25