NANO SERUM

Magyar kiadás | A Multisign kizárólagos forgalmazásában

Gyártói forrás: FTP.AUT.154.A 04.24

TERMÉKLEÍRÁS

A NANO SERUM by HEXIS nagy teljesítményű kerámiabevonat a HEXIS átlátszó fóliáihoz és karosszériafóliáihoz. Kémiailag kötődik a fóliához, és szobahőmérsékleten térhálósodik, infravörös vagy UV-lámpa nélkül. Vékony, ellenálló, vízlepergető réteget képez, amely csökkenti a vizes anyagok megtapadását és segíti a víz lefolyását. Az eső vagy a nagynyomású vízsugár lemossa a szennyeződést és a port. Alacsony felületi energiája mérsékli a szennyeződések tapadását és megkönnyíti a tisztítást. A bevonat kopásálló, és ismételt tisztítás után is megőrzi tulajdonságait.

A FOLYADÉK ÉS A BEVONAT JELLEMZŐI

Halmazállapot / kiszerelés	Folyadék / 50 ml
Megjelenés	Átlátszó
Szín	Színtelen, változó
Sűrűség	0,85 - 0,95
Víz-kontaktszög	108°
Felületi energia	20 mN/m

A gyártó ezen az adatlapon nem ad meg mértékegységet a sűrűséghez.

ÖSSZETÉTEL

Alacsony forráspontú naftát (benzinpárlatot), szerves poliszilazán-vegyületet és C9 aromás szénhidrogéneket tartalmaz.

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

A NANO SERUM felvitele előtt ellenőrizze, hogy a felület tiszta, száraz és szennyeződésmentes. Távolítsa el a vizet, a tisztítószer-maradványokat és a zsíros anyagokat. A megfelelő felület-előkészítés alapvető a termék teljes hatásának eléréséhez.

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket, valamint a biztonsági adatlapot. Jól szellőző helyen dolgozzon.

NANO SERUM

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Jól megvilágított helyen dolgozzon; a felvitelhez és visszatörléshez lehetőleg több LED-lámpát használjon. Ne dolgozzon közvetlen napsütésben. Szarvasbőr jellegű applikátorkendővel bevont habszivacs applikátort használjon. Egy teljesen fóliázott járműhöz több kendő szükséges; a szennyezett kendőt azonnal cserélje tisztára.

1. Helyezze az applikátorkendőt az applikátor habszivacs oldalára.

2. Vigyen fel vékony csíkban NANO SERUM-ot a kendő teljes hosszában.

3. Egyszerre 40 × 40 cm-es felületen dolgozzon. Először fentről lefelé, majd balról jobbra haladva vigye fel a terméket.

4. A kék mikroszálas kendővel történő visszatörlés előtt hagyja hatni 15-60 másodpercig. A megfelelő időt a hőmérséklet és a páratartalom alapján határozza meg.

5. Törölje át a kék mikroszálas kendővel, amíg a felület fényes és csíkmentes lesz.

6. Ha nyomok maradnak, vigye fel újra az érintett területre, és rövidítse le a visszatörlés előtti várakozást.

7. Folytassa a következő területeken, enyhén átdolgozva a korábban kezelt rész széleit.

8. Több réteg esetén várjon 60-90 percet az egyes rétegek felvitele között.

A kezelt felületet az első 24 órában ne érje nedvesség. A bevonat felvitele után legalább 72 órán át ne használjon mosó- vagy tisztítószert.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolja, hőtől, napfénytől és hőmérséklet-ingadozástól védve. Eltarthatóság: 1 év bontatlan, eredeti csomagolásban. Felbontás után a hatás megőrzése érdekében mielőbb használja fel.

A BEVONAT TARTÓSSÁGA

Több réteg felvitelével a folyamatos védelem időtartama 24-36 hónapra növelhető.

MEGJEGYZÉSEK

Minden használat előtt a felhasználó feladata ellenőrizni a termék kompatibilitását a kezelendő felülettel. A közzétett adatok nem jelentenek kötelező érvényű garanciát. Az eladó nem vállal felelősséget közvetett károkért, illetve a megvásárolt termék pótlási értékét meghaladó igényekért. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak; az aktuális változatok a www.hexis-graphics.com weboldalon érhetők el.

Gyártói forrás: HEXIS FTP.AUT.154.A 04.24