BF SHIELD

Ediție în limba română | Distribuit în exclusivitate de Multisign

Sursa producătorului: FTP.FPS.136.E 06.26

DESCRIEREA PRODUSULUI

BFSHIELD este o folie autoadezivă transparentă, cu autoregenerare, dezvoltată pentru protecția exteriorului parbrizului împotriva loviturilor și zgârieturilor. Potrivit producătorului, proprietățile de autoregenerare la temperatura ambiantă fac ca urmele de pe folie provocate de pietre și microzgârieturile cauzate, de exemplu, de ștergătoare să dispară imediat. Suprafața hidrofobă facilitează evacuarea apei.

CARACTERISTICILE FOLIEI

Proprietate	Valoare	Metodă de încercare
Grosime totală (folie + adeziv)	180 µm (7,1 mil) ± 10 %	-
Transmisia luminii vizibile	≥ 90 %	-
Transmisie UV maximă	≤ 1 %	-

Valori orientative. mil = o miime de inch (25,4 µm).

SUPORT ȘI PROTECȚIE DE SUPRAFAȚĂ

Protecția suprafeței: folie din poliester cu adeziv siliconat. Protecția adezivului: suport din poliester siliconat.

PROPRIETĂȚI DE ADERENȚĂ

Valori medii măsurate la publicarea fișei producătorului.

Suport de măsurare: sticlă.

Proprietate	Valoare	Metodă de încercare
Aderență pe sticlă, după 24 de ore de la aplicare	6 N/25 mm	HEXFTM001

ADEZIV

Adeziv acrilic.

BF SHIELD

Ediție în limba română | Distribuit în exclusivitate de Multisign

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Temperatură minimă recomandată pentru aplicare: +18 °C (+64 °F).

Interval de temperatură în utilizare: -40 °C până la +90 °C (-40 °F până la +194 °F).

Pentru a evita distorsiunile optice și a obține un montaj optim, aplicarea trebuie efectuată de un montator care a urmat cursul HEXIS BODYFENCE și/sau TEAR-OFF.

În afara procesului de aplicare, manipulați BFSHIELD numai cu mâinile curate și uscate. Aplicați fără termoformare.

Tăiați folia la dimensiunea piesei de acoperit, cu o rezervă de 10 cm (4 in.). Păstrați folia rămasă pe tubul original. Nu împărțiți rola în role mai mici pe lungime sau lățime și nu reambalați produsul. Fixați rola imediat după utilizare cu bandă de mascare sau cleme pentru role, pentru a-i păstra proprietățile.

Efectuați o probă în condițiile reale de lucru pentru a regla concentrația HEXISOAP și a obține alunecarea optimă a racletei. Utilizați numai scule dedicate foliilor pentru geamuri auto, precum racletele SHAGPAM sau SHAGMITCH.

Poziționați folia prin metoda umedă, folosind HEXISOAP diluat: 7-8 doze de pompă la un litru de apă. După poziționarea foliei adezive pe parbriz și înainte de fixarea definitivă, îndepărtați folia de protecție a suprafeței în timp ce pulverizați soluția diluată de HEXISOAP.

Aplicați cu soluția diluată de HEXISOAP. Dacă racleta întâmpină rezistență, adăugați în pulverizator încă o doză de pompă HEXISOAP pentru fiecare litru de apă și pulverizați din nou suprafața foliei.

Aderența este aproape imediată: nu dezlipiți folia după aplicare. Aceasta continuă să se adapteze la sticlă și atinge transparența maximă după câteva zile.

Utilizați ștergătoare de parbriz din silicon. Curățați-le regulat și înlocuiți-le la primele semne de uzură. Acționați ștergătoarele numai pe parbrizul umed.

Îndepărtați gheața cu un lichid de dezghețare, precum HOLTS® AERO DE-ICER. Nu folosiți perii abrazive de zăpadă, raclete pentru gheață sau scule ascuțite, precum lame metalice de răzuit; acestea pot deteriora grav folia.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Înainte de modificarea geamurilor vehiculului, verificați legislația țării de utilizare. HEXIS nu răspunde pentru nerespectarea acesteia.

Curățați cu apă cu săpun sau soluție pentru geamuri și un burete neabraziv. Îndepărtați prompt excrementele de păsări, urmele de lichide murdare, insectele, noroiul, praful și alte impurități. Uscați cu o racletă de cauciuc în stare bună sau cu o lavetă curată din microfibră.

HEXIS recomandă tratamentul regulat cu NANOSERUM by HEXIS pentru a prelungi durata de viață și a reface proprietățile hidrofobe și de autoregenerare. Utilizarea îndelungată a ștergătoarelor poate necesita un tratament lunar.

DEPOZITARE

Perioadă de depozitare înainte de utilizare	1 an
Temperatură de depozitare	+18 °C - +22 °C (+64 °F - +72 °F)
Umiditate relativă	40-60 %
Mediu de depozitare	Ambalajul pe o suprafață uscată, complet plană și uniformă
Ambalaj	Ambalaj original
Poziția rolelor	Orizontal

DURABILITATE ÎN CLIMAT CENTRAL-EUROPEAN

Expunere verticală: până la 1 an, în condiții normale de utilizare rutieră. Durata de viață depinde de suport, de pregătirea acestuia, de condițiile de expunere și de modul și frecvența curățării.

NOTE

Având în vedere varietatea geamurilor și materialelor, utilizatorul trebuie să verifice compatibilitatea foliei cu suportul pentru fiecare aplicare. În caz de îndoială, consultați un profesionist calificat. Datele sunt orientative, bazate pe măsurători periodice de laborator, și nu reprezintă o garanție absolută a performanței. Vânzătorul nu răspunde pentru daune indirecte, iar răspunderea sa este limitată la prețul produselor respective. Specificațiile se pot modifica fără notificare; actualizările sunt disponibile pe www.hexis-graphics.com.

Sursa producătorului: HEXIS FTP.FPS.136.E 06.26