BLACK LIGHT

Ediție în limba română | Distribuit în exclusivitate de Multisign

Sursa producătorului: FTP.FPS.064.E 10.25

DESCRIEREA PRODUSULUI

BLACKLIGHT este o folie autoadezivă dezvoltată pentru protecția suprafețelor transparente ale vehiculelor. Datorită proprietăților excelente de absorbție a șocurilor, protejează geamurile, farurile și stopurile împotriva loviturilor de pietre și a deteriorărilor provocate de insecte și periile de spălare. Finisaj lucios, gri deschis și transparent.

CARACTERISTICILE FOLIEI

Proprietate	Valoare	Metodă de încercare
Grosime totală (folie + adeziv)	130 µm (5,1 mil) ± 10 %	-
Rezistență la tracțiune	> 25 N/25 mm	HEXNFX41021
Alungire la rupere	> 200 %	HEXNFX41021
Contracție după 168 de ore la 70 °C (158 °F)	< 0,2 mm	HEXRET001

Grosimea este o valoare orientativă; celelalte proprietăți mecanice sunt valori medii. mil = o miime de inch (25,4 µm).

SUPORT ȘI PROTECȚIE DE SUPRAFAȚĂ

Suport protector din PET siliconat.

PROPRIETĂȚI DE ADERENȚĂ

Valori medii măsurate la publicarea fișei producătorului.

Proprietate	Valoare	Metodă de încercare
Rezistență la dezlipire la 180°, după 20 de minute de la aplicare	11 N/25 mm	HEXFTM001
Rezistență la dezlipire la 180°, după 24 de ore de la aplicare	12 N/25 mm	HEXFTM001
Aderență inițială	7 N/25 mm	HEXFTM009
Forța de desprindere a suportului protector	0,1 N/25 mm	HEXFTM003

ADEZIV

Adeziv acrilic pe bază de solvent. Aderență imediată și permanentă, optimă după 24 de ore de contact.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Aplicare prin metoda umedă.

Temperatură minimă pentru aplicare: +10 °C (+50 °F). Aplicați de preferință între +15 °C și +35 °C (+59 °F până la +95 °F).

Interval de temperatură în utilizare: -40 °C până la +90 °C (-40 °F până la +194 °F).

Rezistă la căldura unui bec de până la 140 °C (284 °F) timp de 3 ore.

Tăiați folia la dimensiunea piesei de acoperit, cu o rezervă de 10 cm (4 in.). Păstrați folia rămasă pe tubul original. Nu împărțiți rola în role mai mici pe lungime și nu reambalați produsul. Fixați rola imediat după utilizare cu bandă de mascare sau cleme pentru role, pentru a-i păstra proprietățile.

Aplicați folia pe o suprafață curată, fără praf, grăsime, ceară, silicon sau alți contaminanți. Curățați cu atenție colțurile și marginile pentru a asigura aderența corectă.

Aplicați numai pe un suport nedeteriorat. Pe suprafețe deteriorate, aplicarea și îndepărtarea se fac la aprecierea și pe riscul montatorului.

BLACKLIGHT este destinată vehiculelor de expoziție sau celor utilizate în afara drumurilor publice, de exemplu pe drumuri private ori circuite. Înaintea altor modificări ale dispozitivelor de iluminare, semnalizare sau ale geamurilor, verificați legislația țării de utilizare. HEXIS nu răspunde pentru nerespectarea acesteia.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Pentru a facilita aplicarea, HEXIS oferă raclete din plastic și pâslă, cu diferite grade de duritate.

Pentru instrucțiuni detaliate, consultați ghidul de aplicare BLACKLIGHT pe www.hexis-graphics.com, în secțiunea Professionals / Application Guides / Solar and safety films.

BLACK LIGHT

Ediție în limba română | Distribuit în exclusivitate de Multisign

DEPOZITARE

Perioadă de depozitare înainte de utilizare	1 an
Temperatură de depozitare	+15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F)
Umiditate relativă	50 %
Mediu de depozitare	Mediu fără praf
Ambalaj	Ambalaj original
Poziția rolelor	Vertical

DURABILITATE ÎN CLIMAT CENTRAL-EUROPEAN

Expunere verticală: până la 7 ani, în condiții normale de utilizare rutieră.

Durabilitatea depinde de suport, de pregătirea acestuia, de condițiile de expunere și de modul și frecvența curățării. Se estimează că expunerea spre sud în emisfera nordică înjumătățește durabilitatea; același lucru este valabil pentru expunerea orizontală. Temperaturile de peste +50 °C (+122 °F) și poluarea reduc semnificativ durabilitatea. Pentru alte expuneri și zone geografice, consultați tabelele de conversie ale producătorului în secțiunea Professionals / Durability de pe www.hexis-graphics.com.

NOTE

În caz de îndoială, solicitați o evaluare de specialitate a compatibilității dintre folie și suprafața de sticlă respectivă.

Montatorul trebuie să verifice adecvarea produsului pentru fiecare suport și utilizare. Informațiile publicate se bazează pe măsurători periodice de laborator și nu constituie o garanție obligatorie. Vânzătorul nu răspunde pentru daune indirecte sau pentru pretenții care depășesc valoarea de înlocuire a produsului cumpărat. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă; versiunile actuale sunt disponibile pe www.hexis-graphics.com.

Sursa producătorului: HEXIS FTP.FPS.064.E 10.25