DFENCE ONEX

Ediție în limba română | Distribuit în exclusivitate de Multisign

Sursa producătorului: FTP.FPS.119.A 03.23

DESCRIEREA PRODUSULUI

DFENCEONEX este o folie autoadezivă transparentă, cu autoregenerare la temperatura ambiantă, potrivită în special pentru protecția suprafețelor interioare ale vehiculului, cu excepția textilelor și a suprafețelor incompatibile cu aplicarea umedă. Protejează bordul, mânerele ușilor, comenzile geamurilor și ecranele tactile împotriva petelor, abraziunii și zgârieturilor provocate de chei, unghii și bijuterii. Poate proteja și caroseria exterioară împotriva loviturilor de pietre și de uși, insectelor și periilor de spălare. Finisaj lucios.

CARACTERISTICILE FOLIEI

Proprietate	Valoare	Metodă de încercare
Grosime totală (folie + adeziv)	130 µm (5,1 mil) ± 10 %	-
Rezistență la tracțiune	> 40 N/25 mm	HEXNFX41021
Alungire la rupere	> 200 %	HEXNFX41021
Contracție după 168 de ore la 70 °C (158 °F)	< 0,2 mm	HEXRET001

Grosimea este o valoare orientativă; celelalte proprietăți mecanice sunt valori medii. mil = o miime de inch (25,4 µm).

PROPRIETĂȚI DE ADERENȚĂ

Valori medii măsurate la publicarea fișei producătorului.

Proprietate	Valoare	Metodă de încercare
Rezistență la dezlipire la 180°, după 20 de minute de la aplicare	16 N/25 mm	HEXFTM001
Rezistență la dezlipire la 180°, după 24 de ore de la aplicare	17 N/25 mm	HEXFTM001
Aderență inițială	12 N/25 mm	HEXFTM009
Forța de desprindere a suportului protector	0,1 N/25 mm	HEXFTM003

ADEZIV

Adeziv acrilic pe bază de solvent. Aderență imediată și permanentă, optimă după 24 de ore de contact.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Aplicare prin metoda umedă.

În interiorul vehiculului, protejați toate suprafețele sensibile la umiditate care pot intra în contact cu lichidele de aplicare. Folosiți lichidele cu moderație și umeziți de preferință folia, nu suprafața de acoperit. HEXIS nu răspunde pentru deteriorările vehiculului rezultate din utilizarea lichidelor.

Temperatură minimă recomandată pentru aplicare: +10 °C (+50 °F). Aplicați de preferință între +15 °C și +35 °C (+59 °F până la +95 °F).

Interval de temperatură în utilizare: -40 °C până la +90 °C (-40 °F până la +194 °F).

Potrivită pentru componentele interioare ale vehiculului, cu excepția textilelor și a suprafețelor incompatibile cu aplicarea umedă, precum și pentru zonele interioare și exterioare expuse deteriorărilor cotidiene provocate de chei, bijuterii, unghii și încălțăminte.

DFENCEONEX poate proteja și foliile de colantare integrală cu suprafață netedă, fără decorațiuni în relief: HX20000, HX30000 netexturate și HX30SCH00. Această utilizare rămâne la aprecierea clientului; HEXIS recomandă DFENCEONEX pretăiată. Adezivul permanent poate deteriora folia de colantare de dedesubt la îndepărtare. HEXIS nu răspunde pentru deteriorarea acesteia cauzată de aplicarea sau îndepărtarea DFENCEONEX.

Folia se autoregenerează la temperatura ambiantă. Dispariția zgârieturilor superficiale se accelerează odată cu creșterea temperaturii.

Tăiați folia la dimensiunea piesei de acoperit, cu o rezervă de 10 cm (4 in.). Păstrați folia rămasă pe tubul original. Nu împărțiți rola în role mai mici pe lungime sau lățime și nu reambalați produsul. Fixați rola imediat după utilizare cu bandă de mascare sau cleme pentru role, pentru a-i păstra proprietățile.

Aplicați folia pe o suprafață curată, fără praf, grăsime, ceară, silicon sau alți contaminanți. Curățați cu atenție colțurile și marginile pentru a asigura aderența corectă.

Pe suprafețe vopsite, aplicați numai pe vopseaua originală, nedeteriorată. Aplicarea și îndepărtarea pe vopsea neoriginală sau deteriorată se fac la aprecierea și pe riscul montatorului.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, verificați compatibilitatea suprafeței cu lichidele de aplicare și cu produsele pentru îndepărtarea adezivului, precum SHAGREMOV. HEXIS nu răspunde pentru deteriorările cauzate de utilizarea lichidelor.

Pentru a facilita aplicarea, HEXIS oferă raclete din plastic și pâslă, cu diferite grade de duritate.

DEPOZITARE

Perioadă de depozitare înainte de utilizare	1 an
Temperatură de depozitare	+15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F)
Umiditate relativă	50 %
Mediu de depozitare	Mediu fără praf
Ambalaj	Ambalaj original
Poziția rolelor	Vertical

DURABILITATE ÎN CLIMAT CENTRAL-EUROPEAN

Până la 7 ani, în condiții normale de utilizare rutieră.

Aplicată peste o folie de colantare cu o durabilitate mai mică de 7 ani, DFENCEONEX îi poate prelungi rezistența la îngălbenire și crăpare cu până la 1 an, fără a depăși durabilitatea proprie a DFENCEONEX.

Durabilitatea depinde de suport, de pregătirea acestuia, de condițiile de expunere și de modul și frecvența curățării. Se estimează că expunerea spre sud în emisfera nordică înjumătățește durabilitatea; același lucru este valabil pentru expunerea orizontală. Temperaturile de peste +50 °C (+122 °F) și poluarea reduc semnificativ durabilitatea. Pentru alte expuneri și zone geografice, consultați tabelele de conversie ale producătorului în secțiunea Professionals / Durability de pe www.hexis-graphics.com.

NOTE

În caz de îndoială, solicitați o evaluare de specialitate a compatibilității dintre folie și suprafața de sticlă respectivă.

Montatorul trebuie să verifice adecvarea produsului pentru fiecare suport și utilizare. Informațiile publicate se bazează pe măsurători periodice de laborator și nu constituie o garanție obligatorie. Vânzătorul nu răspunde pentru daune indirecte sau pentru pretenții care depășesc valoarea de înlocuire a produsului cumpărat. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă; versiunile actuale sunt disponibile pe www.hexis-graphics.com.

Sursa producătorului: HEXIS FTP.FPS.119.A 03.23